

# OXIDO DE HIERRO BEIGE AVELLANA PMT

## FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIÓN	Min. %	Max. %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (min. %)	90	95
Poder de coloración	95	97
Densidad	4,2	
Materia volátil a 105° C (% max.)	0,5	
Ph	5	8
Sales solubles en agua (% max.)	0,3	
Residuo en tamiz de 45 Micras %	0,1	0,35
Absorción de Aceite	27	

### CADUCIDAD Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto se puede almacenar durante un tiempo ilimitado si se mantiene seco.

### PELIGRO Y MANIPULACIÓN

La manipulación de este producto requiere tomar las medidas de higiene en el trabajo y precauciones habituales en el empleo de productos químicos.

Las características toxicológicas del preparado están detalladas en las hojas de seguridad.

### APLICACIONES

Pigmento marrón para pigmentar en las industrias de la pintura, papel, plásticos, polipropileno, PVC, textil, pieles, cerámica, azulejos, porcelana, refractarios, caucho, productos cosméticos y farmacéuticos, alimentación animal, fibra de vidrio, insecticidas y revestimientos de fundición.

La información recogida en este documento se da de buena fe y según nuestros conocimientos actuales, pero no supone garantía explícita o implícita por nuestra parte. Por tanto, nuestros clientes deben ensayar el producto en las condiciones de uso previstas a fin de comprobar el grado de idoneidad para cada aplicación concreta.