

OXIDO DE HIERRO MARRON PMT

FICHA TÉCNICA

<u>Especificación</u> (Specification)	<u>Mínimo</u> (Minimum)	<u>Máximo</u> (Maximum)
Fe ₂ O ₃	90 %	95 %
Materia Volátil a 105°C (Volatile Matter at 105°C)	0'4 %	0'6 %
Sales solubles en agua (Water solubles salts)	0'1 %	0'3 %
Residuo en tamiz de 45 Micras (Sieve residue on 45 Microns)	0'1 %	0'35 %
Poder de coloración (Tint strength)	95 %	97 %
PH	5	8
Densidad (Density)	4'2	
Absorción de Aceite (Oil Absortion)	27	