

FICHA TÉCNICA
ARCILLA VERDE

REFERENCIA PRODUCTO	ARCILLA VERDE EN POLVO
NOMBRE PRODUCTO	Arcilla
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Arcilla de origen mineral extraída con medios manuales en yacimientos seleccionados. Secado mediante su exposición al sol y posterior refinado.

CARACTERISTICAS	RESULTADOS	
	EN SECO	TOLERANCIA
SiO ₂	60,70	±3,50
Al ₂ O ₃	19,95	±3,00
Fe ₂ O ₃	12,00	±0,30
CaO	1,25	±0,05
MgO	1,72	±0,05
Na ₂ O	0,07	±0,05
K ₂ O	2,16	±0,10
TiO ₂	0,98	±0,20
P ² O ₅	0,15	-
SO ₃	0,56	-
FeO	0,28	-
Perdida por calcinación	12	

CONTRACCION	RESULTADOS
1150	10,93%
1250	12,26%
1350	11,87%

ABSORCION DE AGUA	RESULTADOS
1150	5,02%
1250	2,85%
1350	1,47%

GRANULOMETRIA	RESULTADOS
20 - 63 um	3%
6,3 - 20 um	12%
2 - 6,3 um	12%
<2 um	70%

Este certificado es una reproducción informatizada del original.

