

SULFATO DE MAGNESIO ANHIDRO

FICHA TÉCNICA

RIQUEZA en MgSO ₄	Mín. 98 %
RIQUEZA en Mg	Mín. 19.6 %
HUMEDAD	0,1 - 1,5 %
SULFATO DE POTASIO (K ₂ SO ₄)	0,1 - 1,5 %
SULFATO DE CALCIO (CaSO ₄)	0,1 - 1,0 %
GRANULOMETRÍA	
< 0,8 mm	98 %
D50	0,33 mm