

# ÓXIDO DE ZINC GRADO TÉCNICO

## FICHA TÉCNICA

Este certificado es una reproducción informatizada del original

### ÓXIDO DE ZINC GRADO TÉCNICO

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| RECHAZO TAMIZ 45 micras | Max. 0,04 %                        |
| HIERRO                  | Max. 0,020 %                       |
| COBRE                   | Max. 0,005 %                       |
| CADMIO                  | Máx. 0,01 %                        |
| PLOMO                   | Máx. 0,15 %                        |
| ZINC                    | Min. 80,10 %                       |
| ÓXIDO DE ZINC           | Min. 99,70 %                       |
| OBTENCIÓN               | Proceso indirecto (French process) |
| DENSIDAD APARENTE       | 0,6 g/ml                           |
| PESO ESPECÍFICO         | 5,65 g/ml                          |
| BET Area superficial    | 3 - 5 m <sup>2</sup> /g            |
| APARIENCIA              | POLVO BLANCO                       |