

PIGMENTO COSMÉTICO TURQUESA

FICHA TÉCNICA

Descripción: Pigmento orgánico de buena dispersión y excelente reología.
Description: Organic pigment with good dispersion and excellent rheology.

Propiedades / Properties:

CI: PB 15:3 (74160)	CAS : 147-14-8	EINECS : 205-685-1
Estado físico / Appearance: Volumen aparente / Bulk volume: Peso específico / Specific gravity: Absorción al aceite / Oil absorption: Resistencia al sobrepintado / Overpainting resistance	Polvo / Powder 4.8 L / Kg. 1.6 g / cc. 43 g / 100 g 5	DIN 32212
Estabilidad a la luz (DIN54003) Lightfastness Resistencia a la Intemperie Weathering resistance (DIN 54001)	Tono Llento / Full Shade 8 5	1:1 TiO₂ 7 - 8 4 - 5 1:3 TiO₂ 7 4 - 5
Solidez a los disolventes y reactivos Fastness to solvents and reagents(BS5663:1961)	Xileno / Xylene 5	White Spirit 5
	MEK 5	Acido/ Acid (2% HCl) 5
		Alcalis / Alkali (1% NaOH) 5

	Est. T° HeatR.	PEHD	PELD	PP	PVC	ABS	ELASTOMEROS/ ELASTOMERS
TLL	300	+	++	++	++	++	++
TR	300	+	++	++	++	++	++
Principales Usos:	Pintura industrial.						
Main Uses:	Industrial coatings.						
Otras Aplicaciones:	Industria de la construcción, plásticos, etc.						
Other uses:	Construction and plastic industry, etc.						
Máxima dosis recomendada / Recommended usage level:	15% Máximo. (dependiendo de la aplicación). 15% Maximum. (depending of the application)						

Especificaciones Técnicas:	Technical specifications:	Fuerza colorante / Colour strength	95 - 105	%	NIR-324
		Dif. matiz tono llento	-1,00 - 1,00		NIR-324
		Dif. luminosidad tono llento / Luminosity dL	-1,00 - 1,00		NIR-324
		Poder cubriente relativo	98,0-102,0	%	NIR-324
		Materia soluble agua	0,0-1,0	%	NIR-311
		Humedad	0,0-1,0	%	NIR-308
		pH	5,0-8,0		NIR-309

Información adicional:	Additional information :	Instrucciones de seguridad:	Consultar etiquetado del envasado.
		<i>Safety instructions :</i>	Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
			<i>Consult the labelling.</i>
			<i>For more information read the Material Safety Data Sheet.</i>
		Tiempo de almacenaje:	3 años, desde su recepción, en su envase original, sin abrir, a cubierto y a temperatura comprendida entre 5°C y 35°C
		<i>Storage time :</i>	6 3 years, after reception, in its original package, sealed, indoor and in a temperature between 5 and 35 °C.

Los valores indicados bajo la cabecera "Especificaciones técnicas" son los parámetros de control que el producto debe cumplir en cada lote sometidas a las tolerancias indicadas. Los valores indicados bajo la cabecera "Propiedades" son valores típicos del producto. La información contenida aquí se basa en nuestros conocimientos. Se refiere exclusivamente al producto indicado y no constituye garantía de cualidades particulares. El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dicha información en relación al uso específico que debe hacer del producto.