

CARBONATO CÁLCICO GT

FICHA TÉCNICA

RIQUEZA	Mín. 98 %
PARTICULAS < 2 micras	15 - 35 %
RECHAZO A TAMIZ 44 micras	Máx. 0,05 %
BLANCURA FILTRO VERDE RY	Mín. 89,5 °
HUMEDAD	Máx. 0,5 %