

CORRECTOR DE MANCHAS BLANCAS PARA VELAS

FICHA TÉCNICA

OLOR	Inodoro
COLOR SAYBOLT	Min. 30
PUNTO INFLAMACION	Min. 175 °C
PUNTO DE CONGELACION	Max. -6 °C
DENSIDAD (20 °C)	820 - 860 °C
VISCOSIDAD CINEMATICA (20 °C)	13 - 18 mm ² /s
VISCOSIDAD CINEMATICA (100 °C)	2,0 - 4,0 mm ² /s
VISCOSIDAD DINAMICA	25 - 80 mPa.s
PUREZA	Conforme Ph. Eur, USP, BP
PARAFINAS SOLIDAS	Conforme Ph. Eur, USP, BP
ACIDEZ ALCALINIDAD	Conforme Ph. Eur, USP, BP
SUST. FACIIL. CARBONIZABLES	Conforme Ph. Eur, USP, BP
HIDROCARBUROS POLICICLI. AROM.	Conforme Ph. Eur, USP, BP
COMPUESTOS DE AZUFRE	Conforme Ph. Eur, USP, BP
IR	Conforme Ph. Eur, USP, BP